

# INTONACI



## RASOCALCE RASANTI A BASE CEMENTO

### Descrizione

RASOCALCE è un rasante premiscelato a base di calce, aggregati selezionati a granulometria fine ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua.

### Impiego

RASOCALCE realizza rasature a grana fine su murature interne ed esterne intonacate con prodotti di fondo a base di calce, garantendo lo stesso grado di traspirabilità, permeabilità al vapore ed idrorepellenza. Ideale per il restauro di edifici storici poiché garantisce la conservazione delle caratteristiche originarie dei materiali.

Si possono ottenere finiture perfettamente lisce o leggermente rustiche pronte a ricevere la decorazione con pittura.

**Consumi:** 1,2 Kg/mq per mm di spessore.

**Confezione:** Sacchi di carta da 25 kg.

### Vantaggi

RASOCALCE realizza una finitura a grana fine su intonaco a base di calce, garantendo traspirabilità, idrorepellenza e buona resistenza agli sbalzi termici.

### Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stabile, resistente e pulito. Gli intonaci vecchi devono essere privi di eventuali decorazioni, pitture e parti friabili ed incoerenti. Gli intonaci nuovi devono essere omogenei e ben stagionati. Gli intonaci deumidificanti devono essere stagionati non meno di 7 giorni.

### Preparazione del prodotto

Miscelare una confezione di prodotto minimo con il 39% di acqua pulita (10 lt per confezione da 25 Kg), con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per la miscelazione si possono utilizzare: cazzuola, trapano a basso numeri di giri (500 giri/min). Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Lasciare riposare l'impasto almeno 10 minuti per permettere l'idratazione completa della calce.

### Applicazione

Inumidire il supporto con acqua pulita. Quando l'acqua è stata completamente assorbita, applicare il primo strato con spatola in acciaio, effettuando un'energica pressione per garantire l'adesione ed espellere l'aria contenuta nelle porosità. Il giorno successivo, verificare il grado di umidità della parete e se necessario inumidirla di nuovo, una volta assorbita l'acqua applicare la seconda mano fino ad ottenere lo spessore desiderato e successivamente rifinire con spatola in acciaio per ottenere una finitura liscia.

### Voce di capitolato

Finitura liscia di intonaci a base di calce, per interni ed esterni, con rasante premiscelato a base di calce (tipo RASOCALCE prodotto dalla "CAD SRL") pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 998-1:2010, di tipo GP-CSI-W0. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 39 % di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare il prodotto sulla parete con almeno due strati e rifinire con spatola in acciaio. Per la decorazione utilizzare prodotti a base di calce (tipo PITTURA A CALCE prodotti della "CAD SRL").



### Avvertenze

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non applicare in pieno sole e forte vento. Proteggere la superficie al fine di evitarne una rapida essiccazione. Servirsi, se necessario, di spruzzi d'acqua nebulizzata per mantenere a lungo il supporto umido. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. Decorare con vernici ad alta traspirabilità a base di calce. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

### Smaltimento

Prodotto - Codice CER 170101. Imballo vuoto - Codice CER 150101.

**RASOCALCE è sottoposto a prove e controlli presso laboratori autorizzati secondo le normative vigenti.**

**RASOCALCE è marcato CE, classificato malta da intonaci tipo GP-CSI-W0 secondo la norma EN 998-1:2010.**

